

サンゲツ床材「耐次亜塩素酸ナトリウム」A評価商品 一覧表

2020年5月  
株式会社サンゲツ

インテリア事業本部 床材事業部

■初めに 耐次亜塩素酸ナトリウムの試験及び評価方法につきまして

試験方法： JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法 耐汚染性試験  
試験試薬： 次亜塩素酸ナトリウム濃度6%（厚生労働省、地方自治体、団体の推奨希釈濃度と比較し、より厳しい条件を想定して試験を実施しております）  
試験方法： 温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し時計皿を被せ24時間静置します。  
その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。  
目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し汚染性を評価しました。  
（その他様々な薬品に対しても試験実施・評価をしております。詳しくは「サンゲツ床材総合カタログ2019-2020」P453～454をご覧ください。）

評価基準： A：変化しない  
B：わずかに変化  
C：変化  
D：大きく変化

1. 【見本帳名】2018-2020 Sフロア

（1）汎用性長尺シート

| 特長           | 厚み    | JIS分類 |           | 商品名                       | 上代（㎡）  | 耐汚染性試験評価 |
|--------------|-------|-------|-----------|---------------------------|--------|----------|
| プレーン柄        | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート | エスリューム・プレーン 2.0mm         | 2,900円 | A        |
|              | 2.5mm | FS    | 複層ビニル床シート | エスリューム・プレーン 2.5mm         | 3,200円 | A        |
| マーブル柄        | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート | エスリューム・マーブル 2.0mm         | 3,000円 | A        |
|              | 2.5mm | FS    | 複層ビニル床シート | エスリューム・マーブル 2.5mm         | 3,300円 | A        |
| 抽象柄          | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート | エスリュームミスト・ファイバー・ルーミー・ウィーブ | 3,400円 | A        |
| 木目柄          | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート | エスリューム・ウッドⅡ               | 3,400円 | A        |
| 木目柄（高意匠）     | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート | エスリューム・ジャトパウウッド           | 3,700円 | A        |
| 多彩なデザイン（高意匠） | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート | ストロング・ストロングリアル            | 4,450円 | A        |

（2）機能性長尺シート

| 機能性        | 厚み    | JIS分類 |             | 商品名             | 上代（㎡）  | 耐汚染性試験評価 |
|------------|-------|-------|-------------|-----------------|--------|----------|
| 衝撃吸収性      | 2.0mm | HS    | 発砲複層ビニル床シート | ナーシングフロア        | 4,100円 | A        |
|            | 2.8mm | HS    | 発砲複層ビニル床シート | SKフロア           | 5,300円 | A        |
|            | 4.5mm | HS    | 発砲複層ビニル床シート | メディウォーク         | 5,900円 | A        |
| 防滑性        | 2.5mm | FS    | 複層ビニル床シート   | プレーンエンボス        | 3,750円 | A        |
|            | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート   | 消臭レストリューム       | 4,500円 | A        |
| 防滑性（乾式厨房用） | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート   | ニューセーフティ        | 5,900円 | A        |
| 防滑性（浴室）    | 2.8mm | HS    | 発砲複層ビニル床シート | オフフロア           | 7,400円 | A        |
| 消臭         | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート   | 消臭レストリューム       | 4,500円 | A        |
|            | 2.8mm | HS    | 発砲複層ビニル床シート | SKフロア ※1        | 5,300円 | A        |
| 耐動荷重性      | 2.0mm | TS    | 単層ビニル床シート   | オデオン（PUR）       | 4,600円 | A        |
|            | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート   | 耐薬品性＋耐動荷重エスリューム | 4,700円 | A        |
|            | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート   | グラニット           | 5,400円 | A        |
|            | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート   | エスリューム・プラス      | 5,600円 | A        |
| 帯電防止       | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート   | エスリューム・プラス      | 5,600円 | A        |
|            | 2.0mm | TS    | 単層ビニル床シート   | オデオン（PUR）       | 4,600円 | A        |
| 耐薬品性       | 2.0mm | FS    | 複層ビニル床シート   | 耐薬品性＋耐動荷重エスリューム | 4,700円 | A        |
|            | 2.0mm | TS    | 単層ビニル床シート   | グラニット           | 5,400円 | A        |

※1：一部商品に限ります

2. 【見本帳名】2018-2020 ノンスキッド（防滑性ビニル床シート）

| 商品名      | 耐汚染性試験評価 |
|----------|----------|
| シート商品 全点 | A        |

6. 【見本帳名】2018-2020 Hフロア（クッションフロア等）

| 商品名         | 耐汚染性試験評価 |
|-------------|----------|
| クッションフロア 全点 | A        |

3. 【見本帳名】2019-2021 フロアタイル

| 商品名          | 耐汚染性試験評価 |
|--------------|----------|
| フロアタイル 全点 ※1 | A        |
| ルームプラス 全点    | A        |
| タタミタイル 全点    | A        |
| OT 全点        | A        |

※コンポジションタイルは除きます。

4. 【見本帳名】2018-2021 NT（カーペットタイル）

| 商品名                  | 耐汚染性試験評価 |
|----------------------|----------|
| 「原着ナイロン100%」商品 全点    | A        |
| 「原着ポリプロピレン100%」商品 全点 | A        |

※本試験条件では上記組成商品以外では「退色」が見受けられます。

5. 【見本帳名】2018-2021 DT（カーペットタイル）

| 商品名               | 耐汚染性試験評価 |
|-------------------|----------|
| 「原着ナイロン100%」商品 全点 | A        |

※本試験条件では上記組成商品以外では「退色」が見受けられます。

7. その他

| 商品名      | 耐汚染性試験評価 |
|----------|----------|
| 腰壁シート 全点 | A        |